









LYCKE

Lycke Utomhus Fasadfärg

Lycke Fasadfärg är en högkvalitativ vattenbaserad fasadfärg med bra täckförmåga för t.ex. utvändiga träfasader och staket. Med Lycke Fasadfärg är det enkelt att få ett bra resultat. Den slitstarka och väderbeständiga ytan ger ett långvarigt effektivt skydd mot sol och regn och minimerar mögelangrepp på färgytan. Lycke Fasadfärg innehåller alkydolja (alkydmodifierad akryl – hybrid) som säkrar en optimal inträngning i underlaget. Den fungerar utmärkt på såväl grundat trä som tidigare målade trätor.



FÖR MÅLNING AV TRÄFASADER UTOMHUS		
Lycke Utomhus Fasadfärg används för utvändig målning och fungerar utmärkt på både omålade som tidigare målade trätor.		
 MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +5°C. Max +25°C.	 1 LITER RÄCKER TILL 8-10 m ² på hyvlat trä. 6-8 m ² på ohyvlat trä.	Helmatt Matt
 VERKTYG Pensel eller roller.	 RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.	 1 hrs KLIBBFRI Cirka 1 timme.
 ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 4 timmar.	 GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.	 FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.
		Halvmatt Halvblank Blank Högblank

LYCKE

Lycke Utomhus Fasadfärg

Användning

Produkttyp:	Alkydolja (alkyldmodifierad akryl – hybrid)
Beskrivning och användningsområde	Lycke Fasadfärg är en högkvalitativ vattenbaserad fasadfärg med bra täckförmåga för t.ex. utvändiga träfasader och staket. Med Lycke Fasadfärg är det enkelt att få ett bra resultat. Den slitstarka och väderbeständiga ytan ger ett långvarigt effektivt skydd mot sol och regn och minimerar mögelangrepp på färgytan. Lycke Fasadfärg innehåller alkydolja (alkyldmodifierad akryl – hybrid) som säkrar en optimal inträngning i underlaget. Den fungerar utmärkt på såväl grundat trä som tidigare målade träytor.
Egenskaper:	Fasadfärg för trä med mycket lång hållbarhet. Krämig konsistens och droppar minimalt. Täcker och flyter ut bra samt enkel att måla med.
Förarbete:	Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från fett. Fukthalten i träet får vara max 18% i fasader och 15% i fönster. Avlägsna löst sittande gammal färg, dåligt eller skadat trä samt grånade och nedbrutna träfibrer. Tvätta med lämplig fasadtvätt och skölj rent med vatten. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper och slipdamm avlägsnas. Nytt trä som inte är impregnerat bör grundas med Lycke Grundolja Utomhus. Låt torka 24 timmar och grundmåla 1 gång med Lycke Utomhus Grundfärg. Färdigmåla sedan 2 gånger med Lycke Utomhus Fasadfärg.
Påföring:	Rör om produkten före målning. Grundmåla vid behov 1 gång med Lycke Utomhus Grundfärg och färdigmåla 2 gånger med Lycke Utomhus Fasadfärg. Vid målning av ändträ ska det påföras 1 extra behandling. Måla jämnt och flödigt. Temperaturen vid målning och under torktiden ska vara minst 5°C och max 25 °C med en relativ luftfuktighet på max 80%. Måla ej i direkt solljus. Använd en pensel eller rulle vid målning och rengör verktygen med tvål och vatten. Lycke Utomhus Fasadfärg kan förtunnas med vatten. Torktiden är ca 1 timme och den är övermålningsbar efter ca 4 timmar. Genomhärdad efter ca 3 veckor.

Tekniska data

Kulör och glans	Vit och kan tonas i alla kulörer. Halvmatt, glans ca. 25.
Torktid v. 23°C, 50% RF	Cirka 1 timme. Övermålningsbar cirka 4 timmar. Genomhärdad efter cirka 3 veckor.
Täckförmåga	8-10 m ² på hyvlat trä. 6-8 m ² på ohyvlat trä.
Temperatur	Minst +5°C. Max +25°C.
Förtunning	Vatten.
Rengöring	I vatten & lite såpa direkt efter användning.
Miljö och Säkerhet	Se Säkerhetsdatablad för mer information.
Förvaring och hållbarhet	Torrt och frostfritt i oöppnad originalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 28/03/2019